

© Шевченко В. Я.*, Блатов В. А.**, Илюшин Г. Д.**, ***

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ САМООРГАНИЗАЦИИ В КРИСТАЛЛООБРАЗУЮЩИХ СИСТЕМАХ: СИММЕТРИЙНЫЙ И ТОПОЛОГИЧЕСКИЙ КОД КЛАСТЕРНОЙ САМОСБОРКИ ИКОСАЭДРИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ $\text{Sc}_{12}\text{B}_{185}\text{C}_9$ ($P6/mmm$, $hP212$)

* Институт химии силикатов им. И. В. Гребенщикова РАН,
Россия, 199034, Санкт-Петербург, наб. Макарова, 2,
e-mail: shevchenko@isc.nw.ru

** Межвузовский научно-исследовательский центр по теоретическому материаловедению,
Самарский государственный университет,

Россия, 443011, Самара, ул. Акад. Павлова, 1,

*** Федеральный научно-исследовательский центр «Кристаллография и фотоника»,
Россия, 119333, Москва, Ленинский пр., 59

Осуществлено моделирование кластерной самосборки икосаэдрической структуры борида $\text{Sc}_{12}\text{B}_{185}\text{C}_9$ ($P6/mmm$, $hP212$, $V = 1641.7 \text{ \AA}^3$). Впервые установлен супраполиэдрический кластер-прекурсор кристаллической структуры $\text{Sc}_{12}\text{B}_{185}\text{C}_9$, который содержит 84 атома бора и состоит из гексагональной антипризмы арг- B_{12} (с симметрией $6mm$), являющейся темплатом, связывающим между собой 6 икосаэдров B_{12} с образованием кольца. Полностью реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки кристаллической структуры из нанокластеров-прекурсоров S_3^0 в виде: первичная цепь $S_3^1 \rightarrow$ микрослой $S_3^2 \rightarrow$ микрокаркас S_3^3 . Сборка первичной цепи из кластеров B_{84} характеризуется максимально возможной степенью их комплементарного связывания, равной 18. Между кластерами-прекурсорами расположены 12 атомов Sc в виде кольца. Атомы В (КЧ = 6) и С (КЧ = 4) связывают полиэдры арг- B_{12} с образованием колец B_3 и C_3 (с двумя равновероятными вариантами их расположения). Удвоенное расстояние между центрами кластеров-прекурсоров B_{84} определяет значение вектора трансляции $c = 8.954 \text{ \AA}$. Микрослой S_3^2 образуется связыванием параллельно расположенных коротких цепей S_3^1 с участием атомов Sc; между цепями локализованы кластеры B_7 и C_2 . Расстояния между осями первичных цепей в микрослое определяют значение вектора трансляции $a = 14.550 \text{ \AA}$. Микрокаркас S_3^3 формируется при упаковке (со сдвигом) микрослоев по тождественному механизму локального связывания первичных цепей. В макрокристаллической структуре в локальном окружении первичной цепи находятся 6 эквивалентных первичных цепей ($a = b = 14.550 \text{ \AA}$). Преимущественный рост монокристалла в виде стержней и тонких иголок происходит в направлении сборки первичной цепи. Структурная формула Sc, C-борида с выделением каркасобразующих полиэдров и образующихся в пустотах каркаса кластерных структур имеет вид $\text{Sc}_{12}\text{B}_{185}\text{C}_9 = \text{Sc}_{12}[(\text{ico-}\text{B}_{12})_{12} (\text{apr-}\text{B}_{12})_2(\text{B}_7)_2(\text{B}_3)(\text{C}_3)(\text{C}_2)_3]$.

Ключевые слова: кластерная самоорганизация, самосборка кристаллических структур, нанокластеры-прекурсоры B_{84} , структурный тип $\text{Sc}_{12}\text{B}_{185}\text{C}_9$.

Поступило 17 октября 2016 г.

Введение. Бориды — соединения металлов с бором — представляют обширный класс неорганических веществ, отличающихся тугоплавкостью, высокой электро- и теплопроводностью, магнитными свойствами и высокой химической стойкостью [1, 2]. Особенностью строения боридов металлов с высоким содержанием бора MeB_x (где $x > 12$) является образование трехмерных каркасных структур из ковалентно-связанных 12-атомных икосаэдров ico-B_{12} [1—6]. В настоящее время кристаллохимическое семейство боридов с икосаэдрическими кластерами ico-B_{12} насчитывает более 200 соединений, образующихся в двойных, тройных и четверных системах, и число их структурных типов достигает 50 [6—14]. К семейству каркасных икосаэдрических структур также относятся все (пять) кристаллических модификаций элементного бора В [6].

При образовании икосаэдрических каркасных структур бора B_{12}X_n с атомами p -элементов, такими как $\text{X} = \text{C}, \text{N}, \text{O}, \text{P}, \text{S}, \text{As}$, атомы X образуют мостики $\text{ico-B}_{12}-\text{X}-\text{ico-B}_{12}$ [6]. Такую же роль мостиковых атомов выполняют внекаркасные атомы В в четырех из пяти модификаций бора В [6].

Бориды металлов образуют трехмерные 3D каркасы из ковалентно-связанных икосаэдров ico-B_{12} с пустотами, в которых находятся атомы щелочных, щелочноземельных металлов, d - или f -элементов. В двойных, тройных и четверных системах наибольшее число типов икосаэдрических структур установлено для боридов Sc (табл. 1). Бориды Sc характеризуются высоким уровнем сложности кристаллических структур, их элементарные ячейки содержат десятки и сотни атомов ($\text{ScB}_{13.7}-oP544$ [9, 11], $\text{Sc}_{4.5-x}\text{B}_{57-y-z}\text{C}_{3.5-z}$ ($x = 0.27, y = 1.1, z = 0.2$) [12], $\text{Sc}_{3.15}\text{B}_{38.84}\text{C}_{1.83}\text{Si}_{0.31}$ [13] и $\text{Sc}_{19.36}\text{B}_{231.32}\text{C}_{12.68}\text{Si}_{1.38}$ — $cF1064$ [14]).

В работе [10] осуществлено моделирование кластерной самосборки одной из самых сложных структур боридов $\text{ScB}_{13.7}$ — $oP544$ [11], уточненный химический состав которого записан в виде $\text{Sc}_{18}\text{B}_{238}$ ($\text{ScB}_{13.22}$). В кристаллической структуре $\text{Sc}_{18}\text{B}_{238}$ были установлены различные структурные единицы: икосаэдры ico-B_{12} , полиэдры В₉, трех- и двухатомные цепочки их атомов В, а также мостиковые атомы В. Кластер-прекурсор (B_{12})₁₃ кристаллической структуры $\text{Sc}_{18}\text{B}_{238}$ содержит 156 атомов бора и состоит из 13 икосаэдров. На поверхности кластера-прекурсора (B_{12})₁₃ расположены 10 атомов Sc в виде кольца.

В системе Sc—B—C при 1700 °C установлено образование трех типов каркасных структур: $\text{Sc}_{4.23}\text{B}_{56.15}\text{C}_{3.3}$ [12], ScB_{13}C [15, 16] и $\text{ScB}_{16.432}\text{C}_{0.235}$ [15, 17, 18].

Борид $\text{Sc}_{4.23}\text{B}_{56.15}\text{C}_{3.3}$ — $oP524$ [12] является структурным аналогом рассмотренного выше $\text{Sc}_{18}\text{B}_{238}$ ($\text{ScB}_{13.7}$ — $oP544$ [11]) (табл. 1).

Борид ScB_{13}C имеет структурный аналог среди одной из двух модификаций $\text{MgB}_{12}\text{C}_2$ — $\text{Mg}(\text{ico-B}_{12})$ (C_2) [19], в котором мостиковыми атомами, связывающими ico-B_{12} , являются атомы С. Sc, C-борид имеет другой стехиометрический состав $\text{Sc}(\text{ico-B}_{12})$ (BC) = ScB_{13}C , причем мостиковые атомы В и С статистически занимают одну кристаллографическую позицию.

Борид $\text{ScB}_{16.432}\text{C}_{0.235}$ [18] характеризуется высоким уровнем сложности кристаллической структуры: индекс Пирсона $hP207$, 19 позиций кристаллографически независимых атомов, из которых две статистически занимают атомы $\text{B}_{0.73} + \text{C}_{0.27}$ и $\text{B}_{0.80} + \text{C}_{0.20}$. Можно предположить, что самосборка кристаллической структуры $\text{ScB}_{16.432}\text{C}_{0.235}$ [15—17] осуществляется с участием нового типа супраполиэдрического кластера-прекурсора с образованием в пустотах небольших кластеров из атомов В. Следует отметить, что по данным химического анализа монокристаллов область изменения состава Sc, C-борида находится в пределах $\text{ScB}_{16}\text{C}_{0.69}$ — $\text{ScB}_{17.4}\text{C}_{0.6}$ и не согласуется с предложенной моделью строения $\text{ScB}_{16.432}\text{C}_{0.235}$.

В настоящей работе предложены геометрический и топологический анализы кристаллической структуры $\text{ScB}_{16.432}\text{C}_{0.235}$ [18]. Полностью реконструирован симметрийный и топологический код процессов самосборки из нанокластеров-прекурсоров

Таблица 1
Кристаллографические данные боридов Sc

Соединение	Пространственная группа	Индекс Пирсона	Параметры элементарной ячейки, Å	V , Å ³	R -фактор	ICSD [7]
ScB _{13.7}	<i>Pbam</i>	<i>oP513</i>	17.415, 16.158, 14.495	4078.8	0.074	174245
ScB _{13.7}	<i>Pbam</i>	<i>oP511</i>	17.415, 16.158, 14.495	4078.8	0.046	260705
Sc _{4.23} B _{56.15} C _{3.3}	<i>Pbam</i>	<i>oP524</i>	17.304, 16.074, 14.483	4028.3	0.044	59711
Sc _{0.964} B _{12.9} C _{1.1}	<i>Imam</i>	<i>oI60</i>	5.683, 8.038, 10.049	459.0	0.027	409538
ScB ₁₅	<i>P41</i>	<i>IP192</i>	10.300, 10.300, 14.223	1508.8	0.043	422423
Sc _{0.98} Cu _{0.38} B _{22.50}	<i>P43</i>	<i>IP208</i>	10.267, 10.267, 14.261	1503.4	0.032	422422
Sc _{5.06} Cu _{0.33} B _{89.09}	<i>P43</i>	<i>IP204</i>	10.267, 10.267, 14.261	1503.4	0.035	260703
Sc _{2.27} B _{44.57} Si _{0.41}	<i>P43212</i>	<i>IP224</i>	10.308, 10.308, 14.259	1515.1	0.031	93793
Sc _{0.93} B _{15.5} (CN)	<i>P-3m1</i>	<i>hP37</i>	5.568, 5.568, 10.756	288.8	0.044	99645
B _{311.9} Sc _{4.88}	<i>R-3m</i>	<i>hR121</i>	10.953, 10.953, 23.946	2487.9	0.047	40395
ScB _{27.76}	<i>R-3m</i>	<i>hR119</i>	10.966, 10.966, 24.987	2508.4	0.047	2204
B _{315.6} Sc _{3.95}	<i>R-3m</i>	<i>hR131</i>	10.916, 10.916, 23.864	2462.6	0.051	40394
Sc _{3.15} B _{38.84} C _{1.8} Si _{0.3}	<i>P-6m2</i>	<i>hP530</i>	14.306, 14.306, 23.748	4208.8	0.047	99650
ScB _{16.432} C _{0.235}	<i>F6/mmm</i>	<i>hP212</i>	14.550, 14.550, 8.954	1641.7	0.055	91242
Sc _{19.36} B _{231.32} C _{12.68} Si _{1.38}	<i>F-43m</i>	<i>cF1064</i>	20.309, 20.309, 20.309	8375.9	0.048	51915